



Lastre Vetro M-550

		Multitherm 550
Temperatura di classificazione, °C		500
Colore		bianco
Densità, kg/m ³		130
Ritiro Lineare (dopo 24h a 450°C)		<1
Conducibilità Termica, W/m.K		
	100°C	0,029
	200°C	0,032
	300°C	0,036
	400°C	0,042
Dimensioni standard, mm		1000x500, 1200x1000
Spessori disponibili, mm		3-5-10-12-15-20-25-30
Produttore		Techno-Physik

*Lastre a base di fibra di vetro di facile lavorazione e utilizzo con elevato potere isolante e peso contenuto.
Temperatura di Classificazione: 500°C*