



Cartoni

	Isolcart NA K85-B	Isolcart NA K120-WT
Temperatura d'impiego, °C	850	1100
Colore	grigio	beige
Densità, Kg/m ³	960	1030
Perdita al Fuoco, %	18	15,4
Ritiro Lineare Permanente dopo 24 ore a 850°C, %	1,4	0,8
Conducibilità Termica a 400°C, W/m.K	0,1	0,12
Composizione Chimica, %		
SiO ₂	53,3	44,5
Al ₂ O ₃	20,6	17,9
Fe ₂ O ₃	2,6	1,2
CaO	2,4	20
TiO ₂	1,3	-
MgO	1,3	0,2
K ₂ O e Na ₂ O	1,9	0,9
Componenti Organici	10	12,8
Altri	6,6	2,5
Dimensioni standard, mm	1000x1000	1000x1000
Spessori disponibili, mm	2-3-4-5-6-8-10	3-4-5-6-8-10

Produttore

Martinello

Isolcart sono cartoni isolanti esenti da amianto e da fibre ceramiche refrattarie.

*Le fibre minerali inorganiche usate sono classificate come non cancerogene,
secondo la nota Q della direttiva 97/69 EC.*

Sono particolarmente indicati per produrre pannelli e guarnizioni di vari formati utilizzati nell'isolamento termico.

Temperatura di Classificazione: 850-1100°C